

PINTALU 400 PRIMAIRE

Synthétique modifié



DEFINITION

Primaire du système PINTALU 400 destiné à la protection des parois en acier soumises à des températures élevées (jusqu'à 400°C en pointe).

DESTINATION

Le système PINTALU 400 assure la protection anticorrosion, contre la chaleur, les intempéries et l'ensoleillement des :

- Fours,
- Carneaux,
- Cheminées,
- Chaudières,
- Tuyauteries, etc...

PROPRIETES

Grâce à sa pigmentation riche en zinc métal, le PINTALU 400 PRIMAIRE :

- Résiste aux hautes températures.
- Assure une protection anticorrosion très efficace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Mat
Teintes	: Gris
Nombre de composants	: 1
Masse volumique	: 2,64 +/- 0,10 g/cm ³
Extrait sec en volume	: 51,0 +/- 3%
Extrait sec en poids	: 84,0 +/- 2%
Epaisseur recommandée	: 40 µm
Film humide	: 80 µm
Rendement théorique	: 12,50 m ² /l pour 40 µm secs



PINTALU 400 PRIMAIRE

Synthétique modifié

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DE SURFACE

Acier brut

Décapage à l'abrasif au degré Sa 3 selon ISO 8501-1 : 2007

Profil de rugosité : Moyen G selon ISO 8503-2 (Ra 10-12,5 µm)

APPLICATION

Température support :

Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Conditions atmosphériques :

La température devra être comprise entre 10°C et 35°C

L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 80%

PISTOLET AIRLESS

Diluant : 68-69 v01

Dilution : 0 à 3 %

Buse : 0.015-0.017

Pression à la buse : 150-200 bars

PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluant : 68-69 v01

Dilution : 10 à 15 %

Buse : selon matériel

Pression à la buse : 3-5 bars

BROSSE

Diluant : /

Prêt à l'emploi

ROULEAU

Diluant : /

Prêt à l'emploi

SOLVANT DE NETTOYAGE : 68-69 v01



PINTALU 400 PRIMAIRE

Synthétique modifié

DURCISSEMENT

Température	Temps de séchage		Intervalles de recouvrement		Mise en service
	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum	
10°C	1 heure	2 heures	8 heures	selon présence de sels de zinc	24 heures
20°C	0 heure 45	1 heure 30	5 heures	selon présence de sels de zinc	18 heures
30°C	0 heure 30	1 heure	3 heures	selon présence de sels de zinc	12 heures

COMPATIBILITE

Couche(s) précédente(s) Lui-même.
Couche(s) suivante(s) Lui-même ou PINTALU 400 FINITION.

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 10g
COV (Directive Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010)
2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair Compris entre 23°C et 55°C
Transport et étiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.
Précautions d'utilisation Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

CONDITIONNEMENT

Emballage
2.5 l
10 l