

LAQUE EMAIL OU EXTRALAC LEADER

DESCRIPTION :

C'est une peinture à base de résine glycérophtalique non jaunissante.

DESTINATION :

TOPEMAIL est destinée comme peinture de finition aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

UTILISATION :

TOPEMAIL est utilisé sur tous supports métalliques apprêtés ou boiseries bien traités.

***Préparation de Surface :**

***Support en bois :** Enduire les irrégularités, puis, poncer et appliquer de deux à trois couches.

***Supports métalliques :** Poncer, dégraisser et protéger par une couche antirouille tel que TOP.PRIMER, puis, appliquer de deux à trois couches.

***Matériel d'application :**

-Pinceau ou rouleau avec dilution de 5 à 10 % (selon les couches) au Diluant Essence térébenthine ou White Spirite.

-Pistolet pneumatique avec dilution de 10 à 15 % (selon les couches) au Diluant Essence térébenthine ou White Spirite.

CARACTERISTIQUES :

Aspect	Brillant	SATINE	MAT
*Couleur	-Blanc ou autre couleurs	-Blanc ou autre couleurs	-Blanc ou autre couleurs
*Densité (Blanc)	1.1 ± 0.05	1.1 ± 0.05	1.25 ± 0.05
*Séchage (à 25° C)	-Hors poussière : 4 h -Sec : 8 h	-Hors poussière : 4 h -Sec : 8 h	-Hors poussière : 4 h -Sec : 8 h
*Rendement théorique	-8 à 10 m ² /kg	-8 à 10 m ² /kg	-7 à 8 m ² /kg
*Extrait Sec	60 ± 1%	65 ± 1%	72 ± 1%

CONDITIONNEMENT :

Estagnon de 18 kg, 20 kg Hermétiquement fermé.
Boîte de 4 kg, 1 kg, 500Gr et 100 Gr

REMARQUE :

TOPEMAIL peut être livrée blanche ou en couleur.

NB: En cas de dilution avec le diluant cellulosique, appliquer au pistolet pneumatique