

## SAT ACRYL

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



### DESTINATION

Peinture pour travaux neufs ou de rénovation des pièces sèches.

### PROPRIETES

Sans odeur.  
Bon pouvoir opacifiant.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	:liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	:satin mat semi-tendu ou poché léger
<b>Masse volumique</b>	:1.30+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	:en poids: 55+/- 2% en volume: 41+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	:Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	:Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	:15 ± 5 %
<b>Rendement</b>	:9 à 11 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	:HP 30 mn Sec 1 à 2 h
<b>Recouvrable</b>	:6 h
<b>Teintes</b>	:blanc
<b>Stockage</b>	:1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

## SAT ACRYL

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

<b>Conditions d'application</b>	: DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
<b>Nettoyage du matériel</b>	: Eau
<b>Diluant</b>	: Eau
<b>Dilution</b>	: Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné	1 couche de PRIM HYDRO	1 à 2 couches de SAT ACRYL en fonction des supports
plâtre	1 couche de PRIM UNIVERSEL	
anciennes peintures adhérentes compatibles		

### CONDITIONNEMENT

15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité