

SUPERMAT

Peinture de décoration mate pour murs et plafonds à base de résine acrylique



DESTINATION

Peinture pour murs et plafonds intérieurs des pièces sèches.

PROPRIETES

Bon pouvoir couvrant.
Faible odeur.
Très grande facilité d'application.
Rapidité de séchage (2 couches dans la même journée).
Léger grain qui absorbe les irrégularités.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	:liquide onctueux
Aspect du film	:mat pommelé fin
Masse volumique	:1.6+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	:en poids: 65+/- 2% en volume: 44+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	:Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 75 g/l (2007),. (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	:Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	:< 10 %
Rendement	:8 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	:HP 30 mn Sec 2 h
Recouvrable	:4 à 6 h
Teintes	:blanc
Stockage	:1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



SUPERMAT

Peinture de décoration mate pour murs et plafonds à base de résine acrylique

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes et satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
enduit au mortier de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre cartonné	PRIM HYDRO	1 à 2 couches de SUPERMAT en fonction des supports
plâtre	PRIM UNIVERSEL	
anciennes peintures adhérentes et compatibles	1ère couche diluée à 5 % d'eau	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité