

BRILL 0 2010

Peinture demi - brillante à base de résine alkyde en émulsion et acrylique



DESTINATION

Peinture de décoration semi-brillante pour murs de pièces sèches ou humides (salles de séjour, chambres, salles de bains ...).
Idéale pour les chantiers H.Q.E. Peinture de protection et de décoration pour bois.

PROPRIETES

Sans odeur.
Très bonne résistance aux intempéries.
Microporeuse, laisse respirer le support.
Reste souple dans le temps.
Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002.
Bonne opacité.
Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: demi-brillant lisse
Masse volumique*	: 1,25+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 55+/- 2% en volume: 44+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/b): 100 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 50 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: 60 ± 5 %
Rendement	: 10 à 14 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP / Sec 1 à 2 h
Recouvrable	: 8 à 10h
Teintes	: blanc et teintes suivant le nuancier Peintures Maestria. Existe en base pour machine à teinter
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



BRILL O 2010

Peinture demi - brillante à base de résine alkyde en émulsion et acrylique

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront propres, sains et secs.

Les supports neufs seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Sur bois : en cas de risque de remontées de tanin, une couche de primaire Ikarprim sera appliquée avant le BRILL O 2010. Les bois gras seront préalablement dégraissés.

Ne pas appliquer en présence de remontées de résine.

En extérieur en cas de présence de rosée sur la première couche bien essuyer avec un chiffon avant d'appliquer la deuxième couche de BRILL O 2010.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour une meilleure opacité appliquer une sous-couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (0 à 5 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
En extérieur : bois et dérivés conformes au DTU 59-1	Ikarprim	2 couches de BRILL O 2010
En intérieur : bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	Prim O 2010 ou Ikarprim	
En intérieur : métaux ferreux	Ferrosoter primaire	
En intérieur : plâtre	Ikarprim	

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité