

MAT ACRYL

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Peinture de ravalement.
Peinture idéale pour applications sur grandes surfaces intérieures.
Aspect lisse mat velouté à l'Airless.
Aspect semi-poché au rouleau.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau
Bonne opacité
Bonne adhérence
Grande facilité d'application

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	:peinture onctueuse
Aspect du film	:mat velouté
Masse volumique	:1.66+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	:en poids: 67+/- 2% en volume: 45+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	:Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	:Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	:inférieur à 10 %
Rendement	:5 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	:HP 20 mn Sec 1 h
Recouvrable	:2 h
Teintes	:blanc
Stockage	:1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MAT ACRYL

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

En extérieur : Effectuer un lavage HP eau froide et une décontamination des fonds si nécessaire.

En intérieur : Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Bien mélanger le produit avant application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %), Airless (0 à 10 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
En extérieur (sur supports non peints): béton, enduit au mortier de liant hydraulique	Utiliser un primaire façade adapté	2 couches de MAT ACRYL en extérieur et 1 à 2 couches en intérieur en fonction des supports
En intérieur : béton, enduit au mortier de liant hydraulique, Plaques de plâtre à épiderme cartonné anciennes peintures adhérentes compatibles	S/C PLAQUES DE PLATRE ou 1ère couche diluée à 5 % d'eau	
En intérieur : plâtre	PRIM UNIVERSEL	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité