


IKARLAC

LAQUE BRILLANTE DE DECORATION BOIS ET FERS



DESTINATION

Protection et décoration des bois et fers extérieur- intérieur en travaux neufs et de rénovation.

PROPRIETES

Très bonne résistance aux intempéries.
Bon recouvrement des arêtes.
Application très facile.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: brillant lisse
Masse volumique*	: 1.14+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec**	: en poids: 56+/- 2% en volume: 42+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d): 400 g/l (2007),. (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: > 80 %
Rendement	: 10 à 14 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP Sec 10 h
Recouvrable	: 24 h
Teintes	: Teintes du nuancier Maestria décoration
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)

IKARLAC

LAQUE BRILLANTE DE DECORATION BOIS ET FERS



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La préparation des supports et leurs qualités devront être conformes au NF DTU 59.1.

Les anciennes peintures non adhérentes seront décapées.

Les anciennes peintures en bon état et adhérentes au support seront préalablement lessivées et bien rincées.

Un test d'adhérence par quadrillage sera ensuite réalisé pour vérifier la bonne compatibilité d' IKARLAC avec les couches de peintures ou les traitements du bois précédents.

Ne pas appliquer en cas d'exudation de résine ou de sève ni en présence de bois humide.

Les parties métalliques seront préalablement protégées à l'aide de FERROSOTER PRIMAIRE après grattage, brossage mini ST2 ou décapées à l'abrasif au degré Sa 2 1/2 selon ISO 85.1-1:2007

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou gris moyen en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
Nettoyage du matériel	: White spirit
Diluant	: White spirit
Dilution	: Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (2 à 5 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Aciers dérouillés et brossés suivis d'un dégraissage avec un solvant non gras	1 couche de FERROSTER PRIMER	En intérieur 1 à 2 couches d'IKARLAC en fonction des supports. En extérieur 2 couches d'IKARLAC
Bois de menuiseries extérieures non peints après préparations	1 couche d'IKARPRIM	
anciennes peintures adhérentes et compatibles		

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité